

## ШАМОТНИ МЕРТЕЛИ

Клас	Съдържание		Съдържание на влага %	Остатък върху сито 0,5 мм %
	на $Al_2O_3+TiO_2$ %	Огнеупорност °C		
МШ 36	36	1730	5	< 5
МШ 30	30	1710	5	< 5



Шамотните мертели се предлагат в разфасовки от по 20 кг.

## ШАМОТНИ ФРАКЦИИ

Клас	Съдържание		Съдържание на влага %
	на $Al_2O_3+TiO_2$ %	Огнеупорност °C	
ШФ 36	36	1730	3
ШФ 30	30	1710	3



Шамотните фракции се произвеждат по поръчка на клиента. Доставят се в насипно състояние или в контейнери "Биг - Бег". Могат да бъдат произведени фракции и с различен гранулометричен състав.